

Produktdatablad

Produkt	Robust™ Flislim - Ferdigblandet		
Beskrivelse	Robust™ Flislim - Ferdigblandet er et allsidig pastabasert meget fleksibelt flislim med høy klebeevne som er klart til bruk. Limet kan benyttes på gulv og vegg innendørs. Godt egnet til å lime keramiske fliser, naturstein, glass og mosaikk på underlag som avrettingsmasse, betong, kalk sement, sponplater, fibersementplater, gipsplater (vegg) og keramiske fliser (ved montering av ny flis på gammel flis). Kan også benyttes til liming av isolasjonsmaterialer som mineralull, polystyren, eller til montering av tre-paneler. • Allsidig • Klar til bruk • Påføres med tannsparkel • Løsemiddelfri		
Forarbeid	Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett, sprekker. Sår og skader i underlaget utbedres i forkant. Underlaget skal være stabilt, tørt og egnet som bæreflate. Ved liming av ny flis på gammel flis, må de gamle flisene være fri for fett og tørre. Det oppnås best heft dersom eksisterende fliser mattes med sandpapir. Gamle belegg og tapet må fjernes. Glatte underlag skal rubbes/mattes. Sugende underlag som f.eks gips skal primes med Robust™ Primer-Sugende.		
Utblanding	Klar til bruk.		
Bruksmåte	Flislimet påføres jevnt på underlaget med egnet tannsparkel. Påfør tilstrekkelig med lim, slik at det sikres full limdekking. Gjenstanden som skal limes trykkes ned i det våte flislimet. Brukstilid på utlagt lim er ca. 30 minutter. Justeringer kan gjøres en kort tid etter liming. Kontroller at det ikke oppstår skinnherding før flis monteres. Limrester fjernes umiddelbart med fuktig klut. NB! Skal ikke benyttes i våtrom eller i svømmebasseng.		
Forbruk	Format	Tann størrelse	Forbruk
	Mosaikk fliser	4x4x4 mm	Ca. 1,8 kg pr m ²
	Keramiske fliser	6x6x6 mm	Ca. 2,4 kg pr m ²
Tørketid +18°C og 50% RF	Fuging kan utføres tidligst etter 48 timer (vegg), og etter ca. 4 dager på gulv avhengig av flis-størrelse. Kan belastes med gangtrafikk etter ca. 2 dager. Utlagt flislim skal beskyttes mot for rask uttørking.		
Lagring	Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.		
Tekniske data	Brukstilid: Ca. 30 minutter.		

Tørketid: Fuging: 48 timer på vegg. Gulv kan belastes etter ca. 2 dager og fuges etter ca. 4 dager.

Forbruk: Ca. 0,7-1,0 kg/m²

Arbeidstemperatur: +5°C lufttemperatur/minimum +12°C i underlaget, og maksimalt +30°C.

Farge: Beige.

Vernetiltak

Oppgitte data er basert på luft temperatur på +20°C and 50% relativ luftfuktighet. Dette produktet er løsemiddelfritt. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no.

Pakning

4 kg bølge

Gtin

7090040902566

Varenr.

256

Nobb

Vernetiltak

Merket i henhold til EEC-direktiv om farlige stoffer: Ikke merkepliktig. Lagres utilgjengelig for barn. Sørg for lufting under utlegging og tørkeprosess. Følg de vanlige forholdsreglene som praktiseres ved håndtering av generelle kjemikalier. Sørg for at hud og øyne beskyttes. Hvis det skulle komme i kontakt med hud eller øyne, skyll grundig med vann. Oppsøk en lege umiddelbart hvis det kommer i kontakt med øynene. Se også informasjonen trykket på emballasjen. For helse, miljø og sikkerhet informasjon kan du lese sikkerhetsdatablad på www.robustnorge.no. emballasjen. For helse, miljø og sikkerhet informasjon kan du lese sikkerhetsdatablad på www.robustnorge.no.

Advarsel

Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på all vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Dato

01.06.2016

Firma

Steinhardt™ AS
Org. nr. 915496059 mva
contact@steinhardt.no
www.steinhardt.no

ProQuest™