

Product data sheet

Produkt

Robust™ Flislim - Rask

Beskrivelse

Hurtigherdende sementbasert flislim for gulv og vegg. God bearbeidelighet, høy fleksibilitet, meget god vedheft og høy stabilitet under belastning. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeids- oppgaver. For alle stabile underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Frostsikker og vannbestandig. Kan belastes og fuges etter ca. 3 timer. Full belastning etter ca. 1 døgn. Tilfredsstillende kravene til klassifiseringen C2FT.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Større hull og skader sparkles med Robust™ Gulv&Vegg. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust™ Primer - Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust™ Primer - Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes dammer.

Utblanding

Robust™ Flislim-Rask kan blandes med variabel vannmengde. En 10 kg sekk blandes til bruk på vegg med ca. 2-3 liter. På gulv ca. 3-3,5 liter. Utblanding foretas med drill og universal- mixer. Hell først ca. 80% av vannet i blandebløtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vann- mengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri og lettflytende masse. La blandingen hvile i ca. 5 min. før en siste utblanding foretas. Brukstilid utblandet masse er ca. 40 min. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Robust™ Flislim-Rask påføres med tannsparkel. Påfør godt med flislim med riktig tannsparkel på underlaget for å sikre full limdekning (se tabell). Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Flisene bør monteres innen ca. 20 min. Ikke legg mer flis dersom limet har begynt å skinnherde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om limet fortsatt er klebrig. Gulv utsatt for tung belastning og områder som er utsatt for mye fuktighet som basseng, terrasser og balkonger bør flisen dobbelt- limes. Flislim påføres med tannsparkel på både underlaget og på flisen før flisen presses ned i underlaget. For gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 1 døgn før flislegging. Varmen kan slås på igjen etter ca. 1 dag. Gulv og vegg kan fuges etter ca. 3 timer. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Flistype	Tanning	Forbruk
Mosaikk	4x4x4mm	Ca. 1,4 kg/m ²
Flis	6x6x6mm	Ca. 2,1 kg/m ²
Storformat	8x8x8mm	Ca. 2,7 kg/m ²

Forbruket er avhengig av størrelsen på tannsparkelen, flistype og flisformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.

Tørketid

+20°C og 50% RF

Massen må brukes innen 40 min. Åpentiden er ca. 20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Flislimet bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling mm. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil påvirke bruks- egenskapene og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidings- og føre til for hurtig uttørring. Påførings-temperaturen må ikke være under +5°C og ikke over +30°C. Fuging kan utføres etter ca. 3 timer.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Hydraulisk herdende flislim. Klasse: C2 TE som definert i DIN EN 12004. Tilfredsstillende kravene til fleksibelt flislim. S1 fleksibelt i henhold til kravene i DIN En 12002. Sement i samsvar med DIN EN 197. Lavt krom innhold og veldig lave emisjoner. EC1PLUSR i henhold til GEV-EMICODE.

Vanntilsetning: Vegg: ca. 2-3 liter pr. 10 kg sekk.
Gulv: 3-3,5 liter pr. 10 kg sekk.

Blandetid: ca. 2-3 min.

Brukstid: ca. 40 min.

Åpen tid: ca. 20 min.

Gangbar: ca. 3 timer.

Fuges: ca. 3 timer.

Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C og 50% RF.
(luft, produkt og underlags temperatur).

Vernetiltak Produktet inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no.

Pakning 10 kg bag

GTIN 7090040902627

Vare nr. 262

Nobb

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på all vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjonsdato 01.06.2016

**Leverandør -
Produsent** **Steinhardt™ AS**
Org. nr. 915496059 mva
contact@steinhardt.no
www.steinhardt.no
