

Produktdatablad

Produkt**Robust™ Vanntett Mur**

Beskrivelse

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting av alle typer mur- og betong- konstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Benyttes på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk inntil 1,5 bar.

- Innendørs og utendørs
- Gulv og vegg
- Mineralsk
- Hurtigherdende
- Lett å blande. Lett å påføre.
- Frostsikker og vannfast
- Ugjennomtrengelig for vann inntil 1,5 bar.

Forarbeid

Alle lastbærende og støvfrie overflater som betong, alle typer murverk, lettklinker, kalksement puss, sement puss, syntetiske polymerpuss, og maling er egnede overflater. Alt løst materiale, mykt og oppsmuldet puss, samt skitt og avskallet maling må fjernes. Sår og skader må utbedres med Robust™ Gulv&Vegg eller Robust™ Multimur for å jevne ut underlaget før før slemmingen påføres. Overflaten forvannes før Robust™ Vanntett Mur påføres.

Utblanding

Et 15 kg spann skal blandes med ca. 3,6 liter rent vann. Utblanding foretas med drill og blandevisp. Hell først ca. 3/4 av vannet i blandebløtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse som kan påføres med bredsparkel, glattebrett eller slemmekost. La blandingen hvile i ca. 3 min. før en siste utblanding foretas. Brukstilid utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Robust™ Vanntett Slemming påføres for hånd eller med egnet pumpe/ sprøyte. For hånd, påføres slemmingen med bredsparkel, glattebrett eller slemmekost i min. 2 lag. Det første laget må påføres i et jevnt sjikt på 1-2 mm uten luftbobler. Overflaten må tørke i ca. 2 timer før overflaten forvannes og 2. strøk påføres i 2-3mm tykkelse. Max tykkelse er 5 mm.

Forbruk

Ca. 1,7 kg/m²/mm. 15 kg spann gir ca. 10,5 liter ferdig masse.

Tørketid

Ca. 1 døgn, avhengig av herdeforholdene. Fersk masse må beskyttes mot for hurtig uttørking, samt mot ugunstige værforhold

(regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Ikke utfør arbeidet i luft- og overflate- temperaturer på under +5°C eller over +30°C.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning, i inntil 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Tykkelse uten vanntrykk: 3 mm: ca. 5kg/m².
Tykkelse med vanntrykk: 3-4 mm: ca. 5-6,7kg/m².
Max lagtykkelse: 5 mm: ca. 8,3kg/m².

Vanntilsetning: ca. 3,6 liter pr. 15 kg spann.

Regntett: ca. 90 min.

Arbeidstemperatur: +5 °C til +30 °C.
(luft-, produkt og underlags temperatur).

Forbruk: ca. 1,7 kg/m²/mm. Max. lagtykkelse: 5 mm.

Brukstid: ca. 45 min.

Tørketid: ca. 24 timer.

Vernetiltak

Produktet inneholder sement og forårsaker en alkalisk/etsende reaksjon når det kommer i kontakt med fukt/vann. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no.

Pakning

15 kg bølge.

GTIN

7090040901002

Vare nr.

100

Nobb

Advarsel

Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på all vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjonsdato

01.06.2016

Firma

Steinhardt™ AS
Org. nr. 915496059 mva
contact@steinhardt.no
www.steinhardt.no

Roburst™