

Produktdatablad

Produkt**Robust™ Epoxy-Primer&Maling**

Beskrivelse

Diffusjonsåpen, slitesterk primer og maling for mineralske underlag på gulv og vegg. Benyttes som slitesterk maling i f.eks. garager, kjellerrom, industrigulv og som primer for vanskelige underlag før avretting. Inne og ute.

- To komponent.
- Diffusjonsåpen.
- Benyttes på gulv og vegg.
- Benyttes inne og ute.
- Løsemiddelfri.
- Kan tynnes med vann.
- Motstandsdyktig for kjemikalier
- Høy slitestyrke

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust™ Gulv&Vegg. Når underlaget har herdet kan epoxyen påføres med rulle eller kost. Som primer kan epoxyen vannes ut med 10-20% vann. Benyttes ellers uforynnnet. På tidligere malte underlag må underlaget slipes med sort slipenett før påføring av epoxy for å sikre heft til underlaget.

Utblending

Komponent B (herder) blandes i komponent A (harpiks) med å stikke hull i lokket med syl eller skrujern (se beskrivelse på lokket). Epoxyen blandes godt med en saktegående mixer. Ikke påfør epoxyen direkte fra spannet, men hell først blandingen over i en rent spann og bland en gang til.

Bruksmåte

Påfør epoxyen med kost eller rull. For å sikre jevn farge, bør epoxyen påføres i min. 2 strøk innen 12-24 timer. Som primer bør overflaten strøs med Robust™ Epoxysand for maksimal heft. Overflødig sand fjernes/støvsuges etter ca. 12 timer før videre arbeid utføres. Overflaten er gangbar etter ca. 12 timer og kan belastes fullt etter ca. 5. dager.

Forbruk

Primer: ca. 0,3 kg/m². Maling: ca. 0,5 kg/m²

Tørketid

+20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen 60-80 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter ca. 12 timer. Kan belastes med full belastning etter ca. 5 dager. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter, vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørring. Epoxyen bør

beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagring	Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning.
Farge	Grå. RAL 7030
Tekniske data	Forbruk: Primer: ca. 0,3 kg/m ² . Maling: ca. 0,5 kg/m ² Bearbeidings tid: ca. 60-80 min. Tørketid: ca. 12 timer. Full belastning ca. 5 dager. Bearbeidings temperatur: +8 til +35°C. Farge: Grå (RAL 7030)
Vernetiltak	Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no .
Pakning	6 kg spann (2 komponenter)
GTIN	7090040901767
Vare nr.	176
Nobb	
Advarsel	Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no .
Revisjonsdato	01.06.2016
Firma	Steinhardt™ AS Org. nr. 915496059 mva contact@steinhardt.no www.steinhardt.no