

# Produktdatablad

<b>Produkt</b>	<b>Robust™ Epoxy-Primer&amp;Lim</b>
<b>Beskrivelse</b>	Sterk, fargeløs epoxy som benyttes som primer og lim. 2 komponent, løsemiddelfri og motstandsdyktig mot kjemikalier. Benyttes til liming av sprekker og som primer for hardt belastede og vanskelige underlag før f.eks. avretting. Benyttes også som komponent for utblanding av epoxymørtel. Benyttes innendørs og utendørs.
<b>Forarbeid</b>	Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1 MPa i overflaten.
<b>Utblanding</b>	Komponent B (herder) blandes med komponent A (harpiks) med å stikke hull i lokket med syl eller skrujern (se beskrivelse på lokket). Massen blandes godt med en saktegående mixer. Ikke påfør epoxyen direkte fra spannet, men hell først blandingen over i et rent spann og bland en gang til.
<b>Bruksmåte</b>	<b>Benyttet som lim:</b> Sprekken fylles med Robust Epoxy-Primer&Lim. <b>Benyttet som primer:</b> Påfør epoxyen med gummisparkel eller rull. Som primer bør overflaten strøs med Robust™ Epoxysand for maksimal heft. Overflødig sand fjernes/støvsuges etter ca. 12 timer før videre arbeid utføres. Epoxyen oppnår sin fulle styrke etter ca. 7 dager. <b>NB!</b> Benyttes kun på gulv uten gulvvarme.
<b>Forbruk</b>	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tørketid</b> +20°C og 50% RF	Massen må være ferdig bearbeidet innen 60-80 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter ca. 12 timer. Kan belastes med full belastning etter ca. 5 dager. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter, vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidings tid og føre til for hurtig uttørring. Epoxyen bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.
<b>Lagring</b>	Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning.
<b>Farge</b>	Blank
<b>Tekniske data</b>	<b>Forbruk:</b> Som primer: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> <b>Bearbeidings tid:</b> ca. 60-80 min. <b>Tørketid:</b> ca. 12 timer. Full belastning ca. 5 dager. <b>Bearbeidings temperatur:</b> +8 til +35°C.

**Vernetiltak**

Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no).

**Pakning**

1 kg boks (2 komponenter)

**GTIN**

7090040901767

**Vare nr.**

176

**Nobb****Advarsel**

Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no).

**Revisjonsdato**

01.06.2016

**Firma**

**Steinhardt™ AS**  
Org. nr. 915496059 mva  
[contact@steinhardt.no](mailto:contact@steinhardt.no)  
[www.steinhardt.no](http://www.steinhardt.no)