

Produktdatablad

Produkt

Robust™ Primer - Gulv

Beskrivelse

Robust Primer - Gulv benyttes på sugende og ikke sugende underlag før støping eller avretting av gulv. Egned på underlag som tre, spon, keramiske fliser, klinker, vannfast spon, avretting og betong (inne og ute). Primeren er konsentrert og skal blandes med vann før påføring. Robust Primer - Gulv trekker godt inn og sikrer god heft til underlaget. Robust Primer - Gulv er vannbasert og består av bl.a. styren- og akrylatpolymer. Primeren er melkehvitt ved påføring og gir en blank klar hinne når den har herdet. Se blandetabell for forbruk og utblanding.

- Konsentrert primer som skal tynnes med vann.
- Benyttes som primer på alle type underlag.
- Meget god inntrengningsevne.
- Gir god heft til underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget.

Utblanding

Utblanding		
Underlag	Forbruk*	Ant. m ² *
Ikke sugende	1 del primer til 1 del vann. Forbruk: 0,15 liter/m ² .	7 m ²
Normalt sugende	1 del primer til 3 del vann. Forbruk: 0,10 liter/m ² .	10 m ²
Sterk sugende	Første strøk: 1 del primer til 6 del vann. Forbruk: 0,20 liter/m ² .	5 m ²
	Andre strøk: 1 del primer til 3 del vann. Forbruk: 0,10 liter/m ² .	10 m ²
Tre	5 deler primer til 1 del vann. Forbruk: 0,20 liter/m ² .	5 m ²
Flis og stein	1 del primer til 1 del vann. Forbruk: 0,15 liter/m ²	7 m ²
* Forbruk og ant. m ² pr. liter konsentrat.		

Bruksmåte

Primeren påføres i fortynnet tilstand med kost, rull eller sprøyte. Sørg for at primeren børstes grundig ned i overflaten. Unngå at det dannes dammer. Benytt gummihandsker og vernebriller under påføring. Av hensyn til primerens filmdannelse, må underlagets temperatur ikke være under +5°C. Optimal temperatur i lokalet er mellom +10°C og +25°C. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring. Koste, malerruller, sprøyter og andet materiale rengjøres

straks etter bruk med vand. Tørket primer kan være vanskelig å løse opp.

Forbruk	Se tabell
Tørketid +20°C og 50% RF	Kan belegges etter ca. 2-5 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Primeren bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Overflaten skal ha en blank transparent overflate før videre arbeid kan utføres.
Lagring	Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato. Beskyttes for direkte sollys.
Tekniske data	Materialtype: Styren- og akrylatpolymer i væskeform. Vekt: 1,00 g/m ³
Vernetiltak	Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no .
Pakning	1 liter flaske og 2,5 liters kanne.
GTIN	1 liter flaske: 7090040901774 2,5 liter kanne: 7090040901798
Vare nr.	1 liter flaske: 177 2,5 liter kanne: 179
Nobb	
Advarsel	Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no .
Revisjonsdato	01.06.2017
Firma	Steinhardt™ AS Org. nr. 915496059 mva contact@steinhardt.no www.steinhardt.no

ProQuest™