



Robust Multimørtel

Multimørtel til pussing og muring av alle typer mur- og betongunderlag. Benyttes også til muring av murstein og reparasjoner innendørs og utendørs. Mørtelen er diffusionsåpen, frostsikker og værbestandig.

Beskrivelse

Multimørtel til pussing og muring av alle typer mur- og betongunderlag. Benyttes også til muring av murstein og reparasjoner innendørs og utendørs. Høy vedheft og er lett å bearbeide. Mørtelen er diffusionsåpen, frostsikker og værbestandig. Robust Multimørtel inneholder sement, kalk, sand og andre tilsetningsstoffer for bedre bruks-egenskaper.

Forarbeid

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv og slam mm. Sugende underlag må forvannes. Ved muring av murstein bør steinene forvannes. Unngå fritt vann.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større utblandinger. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidens art. Vann- forbruk ca. 1,4 liter til 10 kg sekk. Dette gir ca. 6 liter ferdig mørtel. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Bruk tid utblandet masse er ca. 2 timer. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde.

Bruksmåte

Robust Multimørtel påføres med murskje, kost eller brett, og kan legges ut i flere sjikt. Arbeid vått i vått på sterkt sugende underlag. Om tykkere og flere lag er nødvendig, kan dette utføres når underlaget har satt seg. Det må forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når mørtelen har satt seg. I varmt vær er det en fordel å ettervanne mørtelen når den har herdet. Unngå å påføre Robust Multimørtel på varm mur og i sterk sol. Bruk tid utblandet masse er ca. 2 timer. Masse som har begynt å herde skal ikke benyttes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Som reparasjon- og pussmørtel:
Ca. 1,5 kg pr/mm/m².

Tørketid +20°C og 50% RF
Ca. 24 timer/mm.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 1,4 liter pr. sekk
Forbruk:	ca 1,5 kg/mm/m ²
Brukstid:	ca. 2 timer
Tørketid:	ca. 24 timer/mm

Varedata

Emballasje/pall: 10 kg sekk. 96 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.	214
Nobb nr.	52951685
Gtin	7090040902146

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019