

Robust Murmaling

Sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen. Utviklet for kystnære klima. Malingen er sterk, værbestandig og meget holdbar. Krever ingen etterbehandling i en årrekke. Malingen er vannavvisende og diffusjonsåpen, slik at innvendig fukt slipper igjennom uten å forårsake flassing.



Beskrivelse

Sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen. Utviklet for kystnære klima. Malingen er sterk, værbestandig og meget holdbar. Krever ingen etterbehandling i en årrekke. Malingen er vannavvisende og diffusjonsåpen, slik at innvendig fukt slipper igjennom uten å forårsake flassing. Robust Murmaling gir overflaten et naturlig og fløyelsmatt utseende – hvor eksisterende murstruktur synes igjennom malingen. Robust Murmaling kan benyttes inne og ute, på stabile underlag som lettklinker, betong, pussede flater, vannskuret mur og lignende.

Forarbeid

Underlaget skal være rent, tørt og bærende. Tidligere malte flater skal rengjøres, og løs maling må fjernes. Olje- eller plastbasert maling og kalk fjernes helt før malingen påføres. For å unngå for rask uttørring, skal muren forvannes grundig før arbeidet påbegynnes. Det skal ikke være "fritt" vann på overflaten når malingen påføres. Ved sterkt sugende underlag skal underlaget primes med Robust Primer Murmaling. Bland 1 del primer med 3 deler vann og påfør dette med kost, rull eller sprøyte. Deretter skal 1 liter av blandevannet erstattes med 1 liter Robust Primer Murmaling pr. 10 kg spann.

Utblanding

Blandes med ca. 6 liter rent, kaldt vann pr. 10 kg Robust Murmaling. Erstatt evt. 1 liter av blandevannet med Robust Primer Murmaling. Utblanding utføres best med kraftig drill og Robust Universalmixer. Dersom det benyttes pigmentpulver, blandes dette først med blandevannet. Deretter tilsettes Robust Murmaling, før en grundig blanding foretas. Det er en fordel å bruke samme produksjonsnummer når flere bøtter anvendes. Det skal benyttes lik vannmengde til utblanding av flere blandinger. Dersom malingen skal benyttes innendørs, kan det være vanskelig å forvanne underlaget. Da kan 1 liter av blandevannet erstattes med Robust Primer Murmaling.

Bruksmåte

Robust Murmaling påføres med rulle og/eller pensel. Start med å male hjørner og kanter med pensel, og mal deretter større flater med rull. Det er viktig å jobbe kontinuerlig når malingen igangsettes, slik at hele veggflater males uten avbrudd. Så langt det er mulig, bør det anvendes samme blanding på hele veggflaten. Utblandet masse skal anvendes innen 2 timer. Når det benyttes andre farger enn hvit, bør det tildekkes mot regn. Dersom overflaten blir utsatt for slagregn før malingen har herdet, kan dette forårsake hvite skjolder (avrenning) på overflaten. Dersom temperaturen er under +10°C, vil utharding av malingen gå mye langsommere. Bør utføres med samme produkt eller egnet Silikatmaling.

Forbruk

Ca. 0,25-0,5kg/m² avhengig av tykkelse. 2-4 m² pr kg. 10 kg rekker til ca. 20-40 m². Forbruket gjelder for 2 strøk.

Tørketid

+20 °C og 50 % RF.
Støv tørr: ca. 24 timer. Full utharding: ca. 30 dager.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning:	Ca. 6 liter/10 kg
Forbruk:	Ca. 0,25-0,5kg/m ²
Brukstid:	ca. 2 timer
Tørketid:	Støvtørr: ca. 24 timer
Full utharding:	ca. 30 dager
Materialtype:	Sementbasert
Vanndampdiffusjon:	ZH2O
Glans:	2 - helmatt
Arbeidstemperatur:	+5°C til +25°C

Varedata

Emballasje/pall: 10 kg spann. 55 stk/pall.

Hvit

Vare nr.:	110
Nobb nr.:	52888920
Gtin:	7090040901101

Lysgrå

Vare nr.:	112
Nobb nr.:	52888935
Gtin:	7090040901125

Grå

Vare nr.:	114
Nobb nr.:	52888946
Gtin:	7090040901149

Arbeidshygiene forholds/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irritrende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019