



Robust Primer - Universal

Hurtigherdende, universal primer til krevende sugende og ikke sugende underlag. Inne og ute. Frostsikker og vannfast. Benyttes på de fleste krevende underlag som keramiske fliser, vannfast spon, tregulv, glatt betong, gamle limrester (vannfast lim), gips puss, kalk puss, gipsfiberplater, lettklinker, porebetong, støpeasfalt, stabile belegg og malte flater.

Beskrivelse

Universal primer til sugende og ikke sugende underlag. Silica basert primer tilsatt heftforbedrende filler, for optimal heft på glatte, ikke sugende underlag, f.eks. avretting på vannfaste sponplater eller montering av fliser på eksisterende fliser etc.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig, må urenheter fjernes mekanisk ved hjelp av f.eks. sliping eller blastring. Robust Primer Universal kan benyttes på de fleste underlag som keramiske fliser, vannfast spon, glatt betong, gamle limrester (vannfast lim), gips puss, kalk puss, gipsfiberplater, lettklinker, porebetong, støpeasfalt, stabile belegg og malte flater.

Underlaget må være egnet for videre behandling. Typiske bruksområder er før montering av keramiske fliser, avretting, pussing og sparkling. Se anvisning på produktet som skal benyttes til den videre behandlingen. Kan benyttes utendørs, men skal beskyttes av fleksible tettesjikt som f.eks. Robust Sementmembran. Skal ikke benyttes i områder under vann (basseng).

Benyttes f.eks. på tregulv (innendørs), vannfast spon, selvutjevnenne gulvsparkelmasser, naturstein, glaserte fliser, stål og glass. Glatte, ikke sugende underlag som for eksempel gamle fliser, glatt betong, etc. Vannfaste limrester som f.eks. teppeim. Gips puss, kalk puss, gipsfiberplater, lettklinker, porebetong og kalksandstein. På sement, magnesitt samt støpeasfalt. Ikke egnet for løsemiddelbaserte bindemidler.

Restfuktighet (måling med CM-enhet) skal ikke overstige følgende verdier: Sement puss: 2%. Støp med kalsiumsulfat: 0,5%. Støp med kalsiumsulfat og varmesystem: 0,3%. Gipsbasert puss: 1%

Utblanding

Ikke sugende underlag - Røres godt og brukes ufortynnet. *Sugende underlag* - Tynnes med rent vann i forholdet 1 del primer til 1 del vann. Kan påføres vått i vått for å "mette" sterkt sugende underlag.

Bruksmåte

Påføres med kost eller rull. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 0,1-0,2 kg/m².

Ikke sugende underlag som glass ca. 0,05 kg/m². *Sterkt sugende underlag* opp til ca. 0,25kg/m².

Tørketid +20°C og 50% RF.

Ca. 1 time, avhengig av type underlag, temperatur og relativ luftfuktighet.

Lagring

Lagres kjølig og frostfritt i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk:	ca. 0,05-0,2 kg/m ²
Ikke sugende:	ca. 0,05 kg/m ²
Sterkt sugende:	ca. 0,25 kg/m ²
Herdetid:	Ca. 1 time
Densitet:	1,3 g/cm ³
PH verdi:	8
Viskositet:	4,000 mPas
Tørstoff:	65%
Temperaturbestandig:	-20°C til +80°C
Utlegningstemperatur:	+5°C til +25°C
Materialetype:	Silica primer
Bindemiddel:	Styren butadien
Farge:	Lilla

Varedata

Emballasje: 5 kg spann.

Vare nr.	186
Nobb nr.	52888757
Gtin	7090040901866

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019