



Robust Epoxy - Primer&Lim

Sprekklim og primer for maksimal heft. Benyttes til liming av sprekker på gulv og vegg og som primer til hardt belastede områder og vanskelige underlag. Benyttes inne og ute.

Beskrivelse

Sterk, fargeløs epoxy primer og lim. 2 komponent, løsemiddelfri og motstandsdyktig mot kjemikalier. Benyttes til liming av sprekker på gulv og vegg og som primer for hardt belastede og vanskelige underlag før f.eks. avretting. Benyttes også som komponent for utblanding av epoxymørtel. Benyttes innendørs og utendørs.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten.

Utblanding

Komponent B (herder) blandes med komponent A (harpiks) med å stikke hull i lokket med syl eller skrujern (se beskrivelse på lokket). Massen blandes godt med en saktegående mixer. Ikke påfør epoxyen direkte fra spannet, men hell først blandingen over i et rent spann og bland en gang til.

Benyttet som primer: Påfør epoxyen med gummisparkel, kost eller rull. Ved støping/avretting kan dette utføres "vått-i-vått" eller ved at overflaten sandavstrøs med Robust Sand for maksimal heft. Overflødig sand fjernes/støvsuges etter ca. 12 timer før videre arbeid utføres. Epoxyen oppnår sin fulle styrke etter ca. 7 dager.

Benyttet som lim: Ferdig blandet epoxy helles over i egnet kopp/flaske/sprøyte. Sprekken fylles så helt med epoxy. Den ferske epoxyen sandavstrøs så med Robust Sand. Overflødig sand fjernes/støvsuges etter ca. 12 timer før videre arbeid som støping/avretting skal utføres.

Forbruk

Ca. 0,3 kg/m².

Tørketid +20°C og 50% RF.

Massen må være ferdig bearbeidet innen 60-80 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter ca. 12 timer. Kan belastes med full belastning etter ca 5 dager. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter, vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingsstid og føre til for hurtig uttørring. Epoxyen bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk:	ca. 0,3 kg/m ²
Brukstid:	ca. 60-80 minutter
Herdetid: Gangtrafikk	ca. 12 timer
Full belastning:	5 dager
Utlegningstemperatur:	+5°C og +25°C
Farge:	Klar/blank

Varedata

Emballasje: 1kg spann med 2 komponenter.
Komp A: 0,65kg + Komp B: 0,35kg.

Vare nr.	175
Nobb nr.	52888761
Gtin:	7090040901750

Arbeidshygieneiske forhold/vernetiltak. Produktet er merket *Irriterende* og *Etsende*. Les advarselteksten på pakningen. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019