



## Robust Fintrekk

Finkornet mørtel til pussing, flikking og reparasjoner i tynne sjikt på mineralske underlag. Smidig og lett bearbeidelig mørtel med gode heftegenskaper. Gir en finkornet overflate. Benyttes inne og ute.



### Beskrivelse

Robust Fintrekk er en finkornet tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til pussing og rehabiliteringsarbeider i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til pussing av murverk, både innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

### Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust Primer&Tilsetning.

### Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La mørtelen hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk ca. 5,6 liter/20 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

### Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 2-5mm. Ved reparasjoner og sårflinking kan tykkelsen være inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettsskuring eller filsing når pussten har satt seg. Brukstilid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m<sup>2</sup>.  
Volum: Ca. 11 liter/20kg.

### Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussten har herdet.

### Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreducerende tilsetningsstoffene.

### Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 5,6 liter pr. sekk
Forbruk (puss):	ca. 1,8 kg/mm/m <sup>2</sup>
Volum:	ca. 11 liter/20kg
Tørketid	ca. 1 døgn
Brukstilid:	ca. 2 timer
Største kornstørrelse:	0-0,5 mm
Trykkfasthet:	C II. > 1,5-5 MPa
Mørtelklasse:	NS-EN 998-1

### Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og 1000 kg big-bag. Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.	419
Nobb nr.	55269272
Gtin:	7090040904195

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irritrende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no).

Revisjons dato: 01.01.2019