



## Robust Pussesand

Robust Pussesand blandes med mursement og vann til en mur- og pussmørtel som kan benyttes til de fleste mur og pussarbeider på stabile underlag som mur og betong.

**NB!** Kan kun brukes til muring og pussing og ikke til støping.



### Beskrivelse

Robust Pussesand benyttes til utblanding av mur- og pussmørtel som er velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk og betongstein. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg.

### Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust Primer når mørtelen benyttes som puss.

### Utblanding

**Muring.** Blandingsforhold: 1:3.

1 sekk mursement (20kg) blandes med 3 sekker Robust Pussesand (60kg) og ca. 9-10 liter vann til en grøtaktig konsistens.

**Pussing.** Blandingsforhold: 1:3.

1 sekk mursement (20kg) blandes med 3 sekker Robust Pussesand (60kg) og ca. 10 liter vann til en pusskonsistens.

**Grunningsmørtel.** Blandingsforhold: 1:2.

1 sekk mursement (20kg) blandes med 2 sekker Robust Pussesand (40kg) og ca. 7 liter vann til en tynn/vellingkonsistens.

Blandes med tvangs- eller vanlig mørtelblander. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidernes art. **NB!** Se anbefalinger og vannmengder fra produsenten av mursementen.

### Bruksmåte

Den ferdig blandede mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett eller kastes ut med murskje i inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring når pussen har satt seg. Brukstilid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m<sup>2</sup>.  
Oppmuring tegl (NF 56 stk/m<sup>2</sup>): ca. 70 kg/m<sup>2</sup>.  
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m<sup>2</sup>.  
(Ferdig blandet mørtel).

### Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

### Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

### Tekniske data

Vann- og blandingsforhold:	Se mursement
Forbruk (puss):	ca. 1,8 kg/mm/m <sup>2</sup>
Tørketid	ca. 1 døgn
Brukstilid:	ca. 2-3 timer
Sand/tilslag:	0-3 mm

### Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.  
1000 kg big-bag. Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.	151
Nobb nr.	54518463
Gtin:	7090040901514

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no).

Revisjons dato: 01.01.2019