



Robust Glatt Vegg

Diffusjonsåpen, hvit universal sparkelmasse som gir en ekstremt glatt og slipbar overflate. Benyttes til hjelparkling eller reparasjon av skader/sår på de fleste underlag som kalkpuss, sementpuss og gips m.m. Benyttes både innendørs og utendørs, samt til rom utsatt for fuktighet på både vegg og tak innendørs.



Beskrivelse

Diffusjonsåpen, naturhvit universal sparkelmasse som gir en ekstremt glatt og slipbar overflate. Benyttes til hjelparkling eller reparasjon av skader/sår på de fleste underlag som kalkpuss, sementpuss og gips m.m. Benyttes både innen- og utendørs. I rom utsatt for fuktighet innendørs kan den benyttes på både vegg og tak.

Forarbeid

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere heften. Malingsrester må fjernes. Sterkt sugende underlag på vegg bør primes med Robust Primer eller Robust Primer Universal. Følg beskrivelsen på emballasjen.

Utblanding

En 2 kg pose skal blandes med ca. 1-1,1 liter rent vann. Utblanding foretas med drill og blandevisp i ca. 2 min. La massen hvile i 2 minutter før siste utblanding foretas til en jevn og klumpfri konsistens.

Bruksmåte

Robust Glatt Vegg påføres med murskje, sparkel-spade eller brett og kan legges ut i flere sjikt. Påfør sparkelen i hele sammenhengende flater for å oppnå den strukturen du ønsker. Om det er ønskelig å påføre sparkelen i flere omganger må underlaget først være tørt. Ved påføring av større flater, er anbefalt lagtykkelse 3-5 mm pr. strøk. Sparkelen kan også legges i tykkelser inntil ca. 30 mm på mindre områder.

Overflaten kan slipes etter 12-24 timer. Brukstid utblandet masse er ca. 30 min. Unngå å påføre sparkelen på varm mur og i sterk sol. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Fersk sparkel må ikke utsettes for temperatur under +5°C eller over +30°C. Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk med rent vann.

Forbruk

Ca. 1 kg/mm² når massen benyttes til sparkling. Som reparasjonssparkel til hull og ujevne overflater varierer forbruket etter dybden på hullene/overflaten.

Tørketid +20°C og 50% RF

Ca. 12-24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet. Fersk sparkel må beskyttes mot for hurtig uttørring, samt mot ugunstige værforhold (regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Ikke utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C eller over +30°C. Lav temperatur, høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinker herdeprosessen. Høye temperaturer gjør herdetiden kortere.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de krom-reducerende tilsetningsstoffene. Om produktet er lagret tørt, og ikke har klumper i emballasjen, kan produktet fortsatt benyttes, men kan få noe lengre herdetid.

Tekniske data

Vannmengde:	ca. 1-1,1 liter pr. pose ca. 2-2,2 til hele spennet
Tykkelse:	> 30 mm pr. lag
Bearbeidingsstid:	ca. 30 min
Tørketid:	ca. 12-24 timer
Farge:	Natur-hvit

Varedata

Emballasje/pall: 4 kg spann.

Vare nr.:	218
Nobb nr.:	52888640
Gtin:	7090040902184

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irritrende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.05.2024